



Verarbeitungshinweis

Bei einer Dachneigung 3° bis 15° sind bei Titanzinkdeckungen zusätzliche Maßnahmen in Form von Trennlagen mit Drainagefunktion zwingend vorgeschrieben.

Die regensichere, 4-lagige und diffusionsoffene Permo[®] sec metal SK optimiert als strukturierte Trennlage die Trennung von Metalldeckung und Unterkonstruktion für alle Metaldächer. Der Einsatz empfiehlt sich auch bei innenliegenden Dachrinnen, Dachgauben und Vordächern.

Produktvorteile

- Regensichere 4-lagige Trennlage
- Diffusionsoffen
- Formstabil ca. 8 mm dickes Wirrgelege
- Mit rückseitigem Vlies gegen Kondensation
- Geringes Wasserspeichervolumen als Schutz vor Korrosion
- Gute schalldämmende Eigenschaften
- Verbessert die Gleitfähigkeit der Blechbahn bei thermischer Längenänderung
- Gleicht Unebenheiten aus (Nägel, Holzschüsselungen)

Einsatzbereich

Permo[®] sec metal SK ist geeignet als Trennlage für Metalldeckungen nach ÖNORM B 3521-1. Der Einsatzbereich umfasst ebenso alle hinterlüfteten und nicht hinterlüfteten Metaldächer und Metallfassaden. Durch sein elastisches Gewirk hält Permo[®] sec metal SK immer sicheren Abstand zwischen regenführender Permo[®] Bahn und Metallschar. Der Einsatz empfiehlt sich auch bei innenliegenden Dachrinnen und unter Verblechungen.

Material

4-lagige Vlies-Folien-Kombination, Basis Polyolefin hydrophiert mit Monofilamentgelege, mit Klebestreifen.

Rollenlänge x Rollenbreite

25 x 1,5m (37,5m²)

Artikel-Nr.

KU 0020-09

TECHNISCHE DATEN



Flächenbezogene Masse (Gewicht), DIN EN 1849-2	ca. 390 g/m ²
Brandverhalten, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Widerstand gegen Wasserdurchgang, EN 1928	W1
Widerstand gegen Luftdurchgang	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa
Wasserdampfdurchlässigkeit s _d -Wert, EN 12572	ca. 0,03m
Höchstzugkraft längs/quer, EN 12311-1	275 N/5 cm 230 N/5 cm
Dehnung längs/quer, EN 12311-1	60% 70%
Nagelausreißfestigkeit längs/quer, EN 12310-1	170 N 185 N
Temperatureinsatzbereich	-30°C /+80°C
Wasserdichtheit, EN 20811	> 3000 mm
UV-Beständigkeit ¹⁾ , Prüfbedg. gemäß EN 13859-1	4 Monate
Selbstklebestreifen	Butyl

¹⁾ UDB sind kein Dachdeckungsmaterial für den dauerhaften Außeneinsatz und nach Verlegung möglichst schnell einzudecken TS-09#07-AT-0416. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ©Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.